

## Flowfast Quartz (3-6 mm)



### Aprašymas

Flowfast Quartz yra pasižyminti labai geromis eksploatacinėmis savybėmis dekoratyvinė grindų danga, sudaryta iš spalvotų kvarcinių granulių, surištų rišamąja medžiaga (bespalve akrilo derva).

### Naudojimas

Tinkama gamybos patalpoms, virtuvėms, t.y. ten, kur yra intensyvus eismas ir galimas cheminis poveikis.

### Privalumai:

- Labai greitas įrengimas
- Dekoratyvinis paviršius
- Ypač geras atsparumas įbrėžimams
- Lengvai valoma ir prižiūrima
- Labai geros eksploatacinės savybės
- Besiūlė ir higieniška
- Cheminis atsparumas
- Labai geras atsparumas slydimui
- Labai geras atsparumas UV spinduliams

### Bazinė spalvų paletė

Geltona 7400



Žalia 7300



Pilka 7100



Pilka 7120



Pilka 7600



Raudona 7500



Mėlyna 7750



Pilka 7770



Spalvos, padengtos ant pagrindo, gali šiek tiek skirtis nuo spalvų aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose. Norėdami gauti tikrovišką spalvos pavyzdį ar tam tikrą spalvą, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.

Pagal užsakymą galima pagaminti specialias spalvas ir skirtingus dizainus

## Gaminio detalizavimas

Produktas: Flowfast Quartz

Paviršius: Atlasinis

Storis: 4 mm

Spalva: \_\_\_\_\_

Paviršiaus paruošimas ir dangos įrengimas vyksta pagal gamintojo reikalavimus.

Gamintojas: Flowcrete UK Ltd

Telefonas: Gamintojo klientų aptarnavimo skyrius

+370 699 47 162

## Reikalavimai dengiamam paviršiui

Betono arba kito paviršiaus kietumas neturi būti mažesnis negu 25 N/mm<sup>2</sup>. Paviršius turi būti išvalytas nuo riebalų ir kitų nešvarumų.

Paviršiaus drėgmė neturi viršyti 75% RH pagal BS8204.

## Gaminio sudedamosios dalys

Gruntas: Flowfast 101 @ 0.3-0.5 kg/m<sup>2</sup>

Smėlis: Coloured Quartz @ 0.3 kg/m<sup>2</sup>

Viršutinis sl: Flowfast 205 @ 2kg/m<sup>3</sup> *maišomas su*  
Coloured Quartz, dydis 7 (0,7-1,2mm) @ 6kg/m<sup>2</sup>

Apsauginis sl: Flowfast 307 @ 0.2 kg/m<sup>2</sup>

## Apie grindų dangas

Flowcrete Group Plc yra pasaulinio lygio gamybos specialistai pramoninių ir komercinių grindų sistemų gamyboje. Naudotojui siūloma plati grindų sistemų įvairovė: sistemos šildomoms grindims, hidroizoliacinės membranos, industrinės, komercinės, automobilių stovėjimo aikštelių dangos ir tai tik keletas pavyzdžių. Mūsų tikslas yra patenkinti visus kliento poreikius grindų dangų srityje.

## Dizaino galimybės

Kliento pageidavimu yra galimi įvairūs spalvų junginiai ir dizainas.

## Reikalavimai dengiamam paviršiui

Betono arba kito paviršiaus kietumas neturi būti mažesnis negu 25 N/mm<sup>2</sup>. Paviršius turi būti išvalytas nuo riebalų ir kitų nešvarumų.

Paviršiaus drėgmė neturi viršyti 75% RH pagal BS8204.

## Svarbi informacija

Flowcrete produktai garantuoja medžiagų ir gamybos kokybę. Garantiniai reikalavimai gali būti pateikiami pagal produkcijos gamintojo nustatytas normas

## Dangos valymas ir priežiūra

Valyti grindis reguliariai, naudojant rotacinį šepetį kartu su švelnia šarminė grindų valymo/priežiūros priemone.

## Poveikis aplinkai

Užbaigta sistema yra nekenksminga aplinkai ir sveikatai. Ilgaamžiškumas ir paviršiaus vientisumas sumažina taisymo, priežiūros ir valymo poreikį. Ekologiškos ir nekenksmingos sveikatai sąlygos yra kontroliuojamos apmokytų ir turinčių patirties Flowcrete darbuotojų.

## Eksplotacijos laikas

10 metų, priklausomai nuo priežiūros ir eksplotacijos sąlygų.

## Techninė informacija

Visi pateikti duomenys yra patvirtinti laboratoriniais bandymais prie 20°C ir 50% santykinės oro drėgmės.

Atsparumas slydimui	Metodas numatytas BS 7976-2
Atsparumas smūgiams	ISO6272 1kg svoris >1.8m 2kg svoris >1.5m
Atsparumas įbrėžimams	BS 8204-2 Klasė AR1 didelė apkrova industrinė ir komercinė.
Temperatūros poveikis	Toleruoja iki 70°C
Pralaidumas vandeniui	Nil – Karsten test (nepralaidus)
Tvirtumas	60 N/mm <sup>2</sup> (BS 6319)
Elastingumas	20 N/mm <sup>2</sup> (BS 6319)
Tempimo stiprumas	15 N/mm <sup>2</sup> (BS 6319)
Sukibimas	Geresnis negu 25 N/mm <sup>2</sup> betono >1.5 MPa sukibimo stiprumas.

## Stingimo greitis

Pilna eksploatacija ir pilnas cheminis atsparumas 1 valanda

## Papildoma informacija

Kad tinkamai parinktumėte dangą savo tikslams, prašome konsultuotis su mūsų technologais. Su jais galite susisiekti telefonu +370 699 47 162 arba rasti papildomos informacijos internetiniame puslapyje [www.svirplys.com](http://www.svirplys.com)

Flowcrete UK Ltd

The Flooring Technology Centre Booth Lane  
Sandbach Cheshire CW11 3QF UK.

Tel: +44 (0) 1270 753000 Fax: +44 (0) 1270 753333

Email: [uk@flowcrete.com](mailto:uk@flowcrete.com)

Flowcrete UK Ltd is a subsidiary of Flowcrete Group plc

[www.svirplys.com](http://www.svirplys.com)