

# ACRIFLEX MONO

Spalvota vienkomentė hidroizoliacinė mastika

Vienkomentė tepama hidroizoliacinė mastika, lauko ir vidaus darbams, padengimui vertikaliai ir horizontaliai. Elastiška ir itin lanksti, gaminama keletos spalvų. Hidroizoliuotą paviršių galima padengti plytelėmis. Tinkama naudoti virtuvės, vonios, dušo bei kitoms drėgnoms patalpoms.

## PROVALUMAI

- Greitas ir nesudėtingas padengimas 2 sluoksniais
- Itin lanksti
- Hidroizoliuoja padengus plonu sluoksniu
- Gali būti dengiama ant esamų dangų (naudojant *Grip Primer*).
- Geras sukibimas su betono ir mūro paviršiais.
- Produktui pilnai sukietėjus iš karto galima dengti plytelėmis naudojant kokybiškus klijus.
- Padengus sintetinė danga *Floorgum Paint* (žiūr. tech. apr.) ant hidroizoliacijos galimas pėsčiųjų eimas,
- Gali būti dengiama kitomis Diasen dangomis.
- Galima kloti esant žemai temperatūrai (nuo +5 °C).
- Nereikalauja priežiūros, atspari senėjimui.
- Be skiediklių

## PANAUDOJIMAS

Tinka hidroizoliuoti:

- drėgnos patalpos;
- virtuvė;
- vonios kambarys
- dušo kabina;
- balconies;
- terasa;
- stogo kaminėliai;
- kiti horizontalūs betoniniai paviršiai turintys reikiamą nuolydį nutekėti kritulių vandeniui;
- vertikalūs betoniniai paviršiai.

*Acriflex Mono* Gali būti dengiama kitomis *Diasen* dangomis (*Floorgum Paint*, *Epokoat* range, *Polikoat*) prailginti eksploatavimo laiką.

## IŠEIGA

2,0 kg/m<sup>2</sup>.

## SPALVA

Balta, pilka, raudona, žalia

## PAKUOTĖ

5 kg ir 15 kg plastikiniuose kibiruose.

## SANDĖLIAVIMAS

Laikyti produktą originalioje pakuotėje sandariai uždarytą gerai ventiliuojamose patalpose, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ledo. Laykymo temperatūra nuo +5 °C iki +35 °C.

Sandėliavimo trukmė 12 mėnesių nuo pagaminimo datos



# ACRIFLEX MONO

Spalvota vienkomentė hidroizoliacinė mastika

## Techniniai parametrai

		Unit
Išėiga	2,0	kg/m <sup>2</sup>
Spalva	Balta, pilka, raudona, žalia	-
Skiedimas – tik pirmam sluoksniui	5%	-
Mišinio konsistencija	skysta	-
Laipko tarpas tarp 1-ojo ir 2-ojo sluoksnių padengimo (T=20°C; R.H. 40%)	4	valandos
Application temperature	+5 /+35	°C
Kietėjimo laikas (T=20°C; R.H. 40%)	4	valandos
Dengimo temperatūra	-15 /+40	°C
Sandėliavimas	12 mėnesių originalioje pakuotėje, sausose patalpose	mėnesiai
Pakuotė	25 kg plastikinis kibiras	kg

Darbinės charakteristikos		Mato vnt.	Reglamentas	Rezultatas
Hidrizoliacijos atsparumas	1,5	atm	UNI EN 12390-8	hidroizoliuoja
Pailgėjimas iki trūkimo po 7 dienų po padengimo	300%	-	-	elastiška
Trukių perdengimas	2,5	mm	ASTM C1305	atsparus
Atsparumas pradūrimui	7 kg = 68,7 N	kg - N	UNI 8202-11	geras
Varginimo testas	2000	valandos	UNI EN ISO 11507	-
UV atsparumas	1000	valandos	UNI EN ISO 11507	-
Adhezija Aquabond + Acriflex Mono prie gispartonio plokštės (atplyšimo testas)	2,0	N/mm <sup>2</sup>	UNI EN ISO 4624	gera

\* Pateikti duomenys yra orientacinio pobūdžio, gauti reglamentuotų bandymų metu. Šie duomenys gali kisti priklausomai nuo esamų sąlygų statybvietėje.

# ACRIFLEX MONO

Spalvota vienkomponentė hidroizoliacinė mastika

## PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Dengiamas paviršius turi būti pilnai sukietėjęs ir sausas.
- Dengiamas paviršius turi būti švarus, homogeniškas, netrupantis ir reikiamai išlygintas.
- Pagrindo temperatūra tarp +5°C ir +40°C.
- Naujai išlieti cementiniai paviršiai turi būti pakankamai sausi ir sukietėję.
- Esama plytelių danga turi būti tvirtai priklijuota prie pagrindo, neužtersšta purvu, riebalinės kilmės produktais ir pan.
- Nedengti ant pažeistų, trupančių paviršių. Tokie paviršiai prieš padengimą turi būti pilnai pašalinami arba kitaip sutvarkomi.

## MAIŠYMAS

Esant būtinybei skieskite produktą vandeniu max ~5%. Naudokite elektrinę maišyklę, didelėmis apsuomis. Nurodytas vandens skiedimo sątykis gali būti keičiamas išgaunant skystesnę ar tirštesnę mišinio konsistenciją, priklausomai nuo poreikio. Neskieskite produkto kitomis medžiagomis.

## DENGIMAS

1. Užpildyti siūles *Diaseal Strong* (žiūr. tech. apr.)
2. Drėgnam pagrindui naudoti gruntą *WATstop* kaip drėgmės barjerą (išeiga: 0,6 kg/m<sup>2</sup> – žiūr. tech. apr.).
3. Neįgeriantiems, lygiems paviršiams naudoti gruntą *Grip Primer* (žiūr. tech. apr.)
4. Hidroizoliuoti vertikalias ir horizontalias siūles naudojant *Safety Joint Roll / Top* (žiūr. tech. apr.)
6. Padenkite pirmąjį sluoksnį *Acriflex Mono* teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu. Esant lietaus tikimybei ar nepilnai sukietėjus produktui nedengti sekancio sluoksnio.
7. Iš karto pirmajam sluoksniui sukietėjus, pašalinkite galimą paviršinę drėgmę ir denkite sekantį hidroizoliacijos sluoksnį. Denkite kruopščiai, nepaliekant sausų vietų.

## KIETĖJIMO LAIKAS

- Prie 20°C ir sątykinės drėgmės 40% produktas pilnai sukietėja per 4 val.
- Kietėjimo laikas gali smarkiai pasikeisti įtakojant temperatūrai ir sątykinei drėgmei.
- Produktui pilnai sukietėjus iš karto galima dengti plytelėmis naudojant kokybiškus klijus.

## REKOMENDACIJOS

- Nedengti temperatūrai esant žemesnei nei +5°C ar aukštesnei nei +40°C.
- Šiltuoju metų laiku dengti vėsesniu paros metu.
- Neklįjuoti juostos esant rizikai greitu metu sulaukti lietaus, šalnų, stipraus rūko ar esant sątykinei drėgmei aukštesnei nei 70%.
- Netepti ant bituminių paviršių.
- Vengti stovinčio vandens and hidroizoliacinės dangos.

## VALYMAS

Valyti įrankius vandeniu kol produktas pilnai nesukietėjo.

## SAUGA

Žiūr. Saugos duomenų lapai.

