

FLOORGUM PAINT

Universali sintetinė danga pėstiesiems

Vienkomponentė skysta danga vandens pagrindu. Naudojama kaip universali danga pėstiesiems. Ši apsauginė danga gali būti dengiama ant liejamų hidroizoliacinių sistemų, kaip tradicinių keramikinių plytelių alternatyva. Šis produktas taip pat tinka naudoti universalių žaidimų aikštelių, dviračių takų, pėsčiųjų zonų ar paviršių padengti. Danga yra neslidaus paviršiaus, atspari blogam orui, dėvėjimuisi, temperatūros pokyčiams ir UV spinduliams.

PRIVALUMAI

- Paprastas ir greitas taikymas;
- Neslidi danga vaikščiojimui;
- Puikus atsparumas: blogam orui, užšalimo – atšilimo ciklams, UV spinduliams, druskoms;
- Galima važiuoti dviračiu;
- Labai elastinga;
- Gali būti taikomas hidroizoliacinės sistemos pabaigai, kurios yra sintetinių dervų pagrindu;
- Gali būti uždengiamas kitu sluoksniu arba plytelėmis;
- Be tirpiklių.

IŠEIGA

1,2 kg/m².

SPALVA

Pilka, raudona, žalia, smėlio spalva.

ĮPAKAVIMAS

25 Kg plastikinis kibiras.

Paletė: 36 kibirai (900 kg).

TAIKYMO SRITYS

Produktas tinkamas:

- Dviračių takams (Itališkas ANAS sertifikavimas);
- Tinkantis betonui ir asfaltui padengti sporto aikštelėse (teniso, krepšinio, futbolo);
- Tinkamas betono ir asfalto paviršiams, padarant juos neslidžiais ir puikiai vaikščiojama.

Gali būti naudojamas kaip apsauginė danga kartu su skystomis hidroizoliacinėmis medžiagomis, padarant paviršių skirtą vaikščiojimui.

Produktą galima naudoti tiek lauko tiek vidaus darbams.

LAIKYMAS

Laikykite produktą originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir ledo, temperatūroje nuo +5°C iki +35°C.

Laikyti: 24 mėnesius.



Diasen srl

Zona Industriale Berbentina, 5 Sassoferrato ANCONA
11

UNI EN 1504-2

Products and systems for the protection and restoration
of concrete structures – Part 2 : Concrete surface's
protection system

Sukibimas su betonu: 0,560 N/mm², A/B break type

Atsparumas ugniai: B klasė – s2, d0

Garų pralaidumas: NPD

Ekvivalentinis oro sluoksnis: NPD

Skysto vandens pralaidumas: NPD



Pritaikymo video, produkto
puslapis, saugos duomenų
lapai ir kita informacija.

Akrilinė danga

Kadangi visi nurodymai ir rekomendacijos yra pateikiamos pagal geriausią mūsų patirtį ir žinias, jos vis dėlto turėtų būti laikomos tik orientacinėmis ir turėtų būti patvirtintos išsamiau praktiniu pritaikymu. Produktai gali būti išbandomi uždaroje vietoje arba laboratorijoje, bet darbo ypatumai ir savybės gali įtakoti darbo atlikimą su šiais produktais.

FLOORGUM PAINT

Universali sintetinė danga pėstiesiems

Techniniai duomenys

Savybės		Vnt.
Išėiga	1,2	kg/m ²
Būsena	Pusiau tanki	-
Spalvos	Pilka, raudona, žalia, smėlio	-
Praskiedimas	max 10% vandens	-
Laikas tarp 1 st ir 2 nd dengimo (T=20°C; R.H. 40%)	4	Val.
Dengimo temperatūra	+5 / +35	°C
Maksimali drėgmė	70%	-
Džiūvimo laikas (T=20°C; R.H. 40%)	4	Val.
Vaikščioti galima po:	12	Val.
Laikymas	24 mėn. originalioje pakuotėje ir sausoje vietoje	Mėn.
Įpakavimas	25 Kg plastikinis kibiras	kg

Galutinis apibūdinimas		Vnt.	Reguliavimas	Rezultatas
Atsparumas trinčiams (1000 apsisukimų su ratu CS-10)	0,099 g 0,46%	g	UNI 10559	-
Atsparumas atmosferai	2000 val. (> 10 metų*)	Val. / metų	UNI EN ISO 11507	-
Atsparumas ugniai (Euroklasė)	B – s2, d0	-	EN ISO 11925-2 EN 13823 EN 13501-1	-
Atsparumas angliavandeniliams	-	-	ANAS certification	Nėra klaidų
Atsparumas dyzelinui	-	-	ANAS certification	Nėra klaidų
Atsparumas tepalams	-	-	ANAS certification	Nėra klaidų
Atsparumas druskoms (sočiųjų CaCl ₂ ir NaCl)	-	-	ANAS certification	Nėra klaidų
Atsparumas švytuoklės stumdomdomai trinčiams	PTV = 66	-	ANAS certification	atsparus
Atsparumas slydimui	μ = 1,127 level 3	-	UNI 8272 part 11°	-
Sukibimas su betonu	0,56	MPa = N/mm ²	UNI EN 1542	A/B lūžio tipas
Sukibimas su asfaltu	-	-	-	puikus

Akrilinė danga

Kadangi visi nurodymai ir rekomendacijos yra pateikiamos pagal geriausią mūsų patirtį ir žinias, jos vis dėlto turėtų būti laikomos tik orientacinėmis ir turėtų būti patvirtintos išsamiau praktiniu pritaikymu. Produktai gali būti išbandomi uždaroje vietoje arba laboratorijoje, bet darbo ypatumai ir savybės gali įtakoti darbo atlikimą su šiais produktais.

FLOORGUM PAINT

Universali sintetinė danga pėstiesiems

Galutinis apibūdinimas		Vnt.	Reguliavimas	Rezultatas
Sukibimas su bituminėmis membranomis	< 1,0	MPa = N/mm ²	ISO 4624	pakankamas
Sukibimas su guminiu kilimėliu	< 1,0	MPa = N/mm ²	ISO 4624	pakankamas
Atsparumas užšalimo – atšilimo ciklams (-15°C/+15°C)	-	-	UNI EN 202	nepakitęs
Sukibimas su <i>Sportgum</i>	> 7,0	MPa = N/mm ²	ISO 4624	puikus
Sukibimas su <i>Floorgum Antracita</i>	> 7,0	MPa = N/mm ²	ISO 4624	puikus
Sukibimas su <i>Acriflex Winter</i>	> 7,0	MPa = N/mm ²	ISO 4624	puikus

* 1680 valandų testas yra lygus 10 metų. Šis lygiavertiškumas yra tik orientacinio pobūdžio ir gali skirtis atsižvelgiant į oro sąlygas. Minėti duomenys, net jei vykdomi pagal reglamentuojamų metodų bandymus yra orientaciniai ir gali keistis atsižvelgiant į sąlygas.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

- Pagrindas turi būti visiškai sukietėjęs, sausas ir pakankamai atsparus.
- Paviršius turi būti kruopščiai išvalytas, be nuolaužų ar atkibusių dalių.
- Temperatūra turi būti tarp +5°C ir +35°C.
- Jeigu buvo užpiltas naujas cementas, tai jis turi būti pakankamai sausas ir pilnai sukietėjęs.
- Paviršiuje negali būti stovinčio vandens; taip pat gali būti reguliuojama su *Floorgum Antracita* ir *Floorgum Filler* (žr. techninius duomenų lapus).
- Esant grubiam asfaltui, tinka naudoti *Floorgum Antracita* (žr. techninius duomenų lapus).
- Jeigu pagrindą paveikė didėjanti drėgmė, tai vertėtų naudoti „vandens barjerą“ (žr. *WATstop* techninius duomenų lapus).

MAIŠYMAS

Tai vienkomentis, paruoštas naudoti produktas. Prieš pradėdant naudoti, sumaišykite produktą su maišymo grąžtu; jeigu reikia/būtina – galite praskiesti 10% vandeniu. Vandens kiekis yra orientacinio pobūdžio.

Galima gauti daugiau ar mažiau skystą mišinį, priklauso nuo Jums reikiamo.

Niekada nedėkite papildomai – neužšalančių produktų, cement ar kitų.

TAIKYMAS

1. Jeigu turite problemų dėl drėgmės, naudokite - *WATstop* (išeiga: 0,6 kg/m², žr. techninių duomenų lapus).
2. Jeigu nėra drėgmės problemų ant lygių betono paviršių arba paviršius padengtas plytelėmis, naudokite *Grip Primer* (žr. techninių duomenų lapus).
3. Kai gruntas yra visiškai sausas, naudokite *Floorgum Paint* voleliu dviem sluoksniais ta pačia išeiga. Siekiant geresnių rezultatų, rekomenduojama atskirti sluoksnius. Esant lietaus ant neišdžiūvusio paviršiaus, atsargiai patikrinkite ar galima dengti kitą sluoksnį.

Norėdami hidroizoliacinėse sistemose viršutinio sluoksnio vaikščiojimui, būtina naudoti *Floorgum Paint* be grunto.

SPORTINIŲ GRINDŲ TAIKYMAS

1. Jeigu turi problemų dėl drėgmės, naudokite „vandens barjerą“ *WATstop* (išeiga: 0,6 kg/m², žr. techninių duomenų lapus).
2. Jeigu neturite problemų dėl drėgmės ant lygių betoninių paviršių arba padengtų plytelėmis, naudokite *Grip Prime* (žr. techninius duomenis).

Akrilinė danga

Kadangi visi nurodymai ir rekomendacijos yra pateikiamos pagal geriausią mūsų patirtį ir žinias, jos vis dėlto turėtų būti laikomos tik orientacinėmis ir turėtų būti patvirtintos išsamiau praktiniu pritaikymu. Produktai gali būti išbandomi uždaroje vietoje arba laboratorijoje, bet darbo ypatumai ir savybės gali įtakoti darbo atlikimą su šiais produktais.

FLOORGUM PAINT

Universali sintetinė danga pėstiesiems

3. Kai gruntas visiškai sausas, naudokite *Sportgum* (profesionalioms žaidimų aikštelėms) arba *Floorgum Antracita* (žr. techninius duomenis). Įsitikinkite ar nėra lietaus vandens, prieš dengiant kitą sluoksnį.
4. Kai *Sportgum* yra visiškai sausas, naudokite *Floorgum Paint* voleliu dviem sluoksniais ta pačia išeiga. Siekiant gauti geresnius rezultatus, rekomenduojams atskirti sluoksnius.
5. Kai *Floorgum Paint* yra visiškai sausas, naudokite *Colorflex* linijoms nubrėžti (žr. techninius duomenų lapus).

DŽIŪVIMO LAIKAS

Esant 20°C ir 40% santykinės drėgmės, produkto džiūvimo laikas yra 4 valandos, o vaikščioti galima po 12 valandų.

- Džiūvimo laikas priklauso nuo santykinės drėgmės ir temperatūros, todėl gali žymiai pasikeisti.



PASIŪLYMAI

- Nenaudokite produkto žemesnėje temperatūroje nei +5°C ar aukštesnėje nei +35°C.
- Vasaros sezono metu produktą naudokite vėsesnėmis paros valandomis, atokiau nuo saulės.
- Nenaudokite produkto prieš lietų, ledą, stiprų rūką arba kai santykinės drėgmės lygis didesnis nei 70%.
- Esant plokšties paviršiams, leiskite vandeniui nubėgti.

VALYMAS

Nuplaukite įrankius iškart kai panaudosite produktą.

SAUGA

Visada naudokite asmeninės apsaugos priemones ir perskaitykite produktų saugos duomenų lapus.



Akrilinė danga

DIASEN Srl - Z.I. Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN)
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899
diasen@diasen.com - www.diasen.com